



Green Bliss

Applications	Jardins, Terrasses, Salons, Hotels, etc...
Fibres	65% Polyéthylène/ 35% Polypropylène/ Stabilisées à la radiation UV/ XST Droites & Frisées
Technique de fabrication	Tufting
Jauge	3/8"
# noeuds / mc	ca. 150 / mc
# touffes / m²	ca. 15.750 / m²
Hauteur de la fibre	ca. 25 mm
Poids de la fibre	ca. 642 gr / m²
Poids total	ca. 1612 gr / m²
Dossier primaire	Polypropylène, ca. 170 gr / m²
Dossier secondaire	Latex, ca. 800 gr / m²
Remplissage	/
Largeur des rouleaux	400 cm
Couleur	Vert
Tenue des couleurs	Echelle 7 (DIN 54004)
Stabilité à la radiation UV	> 3.000 heures UV-A
Résistance au chlore	4-5 (DIN 54019)
Résistance à l'eau de mer	4-5 (DIN 54007)
Perméabilité à l'eau	6.10-4 m/sec
Ancrage de la fibre	> 30 N

Namgrass se réserve le droit d'opérer des modifications techniques au produit mentionné ci-dessus. Les produits livrés peuvent se différencier légèrement des valeurs mentionnées. Namgrass garantit la qualité technique du produit.